

operated by  
 Stone & Design  
 Via Stazione 155  
 39057 Appiano (BZ)  
 Tel. 0335-273624  
 www.moellerstonecare.eu  
 a.bagnara@moellerstonecare.eu



# MOELLER STONE CARE Italy

Pagina 1 di 2

## SCHEDA TECNICA

### HMK® S239 Sigillante Pietra - alta brillantezza

**DESCRIZIONE:** HMK® S239 è un sigillante pronto per l'uso e contenente solvente, a base di resina acrilica, adatto a superfici ruvide in pietra naturale, sintetica, agglomerato di cemento, rivestimenti alla veneziana in ambienti interni, in grado di valorizzare in modo ottimale colore e struttura della superficie e di colpire per la brillante lucentezza.

**CARATTERISTICHE:** HMK® S239 riduce la penetrazione nella superficie di acqua e sporco, limitando notevolmente la formazione di impurità e facilitandone la pulizia. L'effetto intensificante rafforza colore e struttura, valorizzando l'aspetto, la mazzatura e la venatura della pietra, mantenendone la lucentezza. HMK® S239 è resistente ai raggi UV, non ingiallisce e pregiudica fortemente la diffusione del vapore della pietra. Il principio asciutto residuo è innocuo per la salute.

**SETTORI D'IMPIEGO:** HMK® S239 è adatto a tutte le superfici levigate grossolanamente, tagliate, spazzolate, sabbiate, bocciardate, fiammate o ruvide in pietra naturale e sintetica come, p.e., marmo, pietra calcarea, travertino, solnhofener, agglomerato di cemento, pavimenti alla veneziana, granito, gneis, porfido, ardesia (NON scisto bituminoso), arenaria, ecc. in ambienti interni. Non trattare superfici lucide, finemente levigate o levigate in pietra naturale e sintetica, prodotti in ceramica come grès e grès ceramico, piastrelle smaltate e non, clinker, laterizio, cotto, ecc.

**DURATA:** la durata del prodotto applicato dipende dalla sollecitazione della superficie, così come da una corretta e periodica pulizia di mantenimento. Solitamente, HMK® S239 ha una durata di alcuni anni e può essere rinnovato in caso di necessità.

**SOTTOFONDO:** in caso di lavorazione di superfici appena posate, attendere un tempo sufficiente per l'asciugatura, affinché l'umidità possa fuoriuscire dal rivestimento della parete (max. umidità residua, da 2 a 4%). La superficie da trattare deve essere fredda, pulita, asciutta, priva di macchie e assorbente. Per una pulizia a fondo preventiva si consiglia HMK® R155 Determultiuso - senza acidi.

Dopo tale pulizia, attendere almeno 1 a 2 giorni, affinché si asciughi l'umidità (umidità residua, da 2 a 4%).  
 Trattare dapprima una piccola area per verificare l'adeguatezza del prodotto e la quantità necessaria.

**IMPIEGO:** applicare abbondantemente e uniformemente HMK® S239 con un pennello morbido o un rullo a pelo corto su un sottofondo (rivestimento per pareti) freddo, pulito, privo di macchie, asciutto e assorbente. In presenza di superfici particolarmente assorbenti o di un'intensificazione insufficiente del colore, ripetere il trattamento dopo 12 ore.

**PRECAUZIONI:** non trattare gomma, plastica, superfici smaltate e non resistenti ai solventi, legno cerato o verniciato.

**TEMPERATURA DI LAVORAZIONE:** la temperatura ideale della superficie da trattare è compresa tra +12° e +25°C. Non lavorare in caso d'irraggiamento solare diretto.

**TEMPO DI ASCIUGATURA:** da 4 a 6 ore, in base alla temperatura ambiente e all'aerazione. Durante questo lasso di tempo proteggere la superficie da forte umidità.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** gli attrezzi da lavoro possono essere puliti con HMK® R799 o diluente nitro.

**AVVERTENZE:** proteggere superfici, vetri e arredi da non sottoporre a trattamento.

**RESA:** in base al materiale e alla lavorazione della superficie, da ca. 5 a 10 m<sup>2</sup>/litro

**MAGAZZINAGGIO:** nel recipiente originale, si conserva per 2 anni in luogo fresco e asciutto, a una temperatura max. di +25°C. Esaurire rapidamente i recipienti danneggiati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Osservare le norme di legge in merito allo stoccaggio di questo prodotto.

**DATI TECNICI:** forma: liquida  
 colore: incolore  
 odore: caratteristico

**ELIMINAZIONE:** HMK® S239 può essere eliminato con HMK® R154 Dissolfix - acqua idrosolubile e HMK® R155 Determultiuso - senza acidi.

**SUGGERIMENTI PER LA CURA:** per la periodica pulizia di mantenimento si consiglia HMK® P24 Sapone Pietra -cura corrente-.

**SICUREZZA:** osservare le consuete misure precauzionali per l'uso di prodotti chimici. I nostri prodotti sono classificati e contrassegnati in conformità con le norme CE (scheda tecnica di sicurezza).

Aerare bene i locali chiusi. Prima dell'inizio dei lavori, allontanare generi voluttuari e alimenti.

Liquido e vapori infiammabili. Nocivo se inalato. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

operated by  
 Stone & Design  
 Via Stazione 155  
 39057 Appiano (BZ)  
 Tel. 0335-273624  
 www.moellerstonecare.eu  
 a.bagnara@moellerstonecare.eu



# MOELLER STONE CARE Italy

Pagina 2 di 2

**COMPONENTI:** acrilati, distillato di olio minerale

**ECOCOMPATIBILITÀ:** non contaminare corsi d'acqua e suolo.

**SMALTIMENTO:** confezioni sporche o grandi quantità di residui devono essere smaltiti in conformità con le normative di legge locali. I recipienti sono in lamiera stagnata ecologica e riciclabile. I contenitori svuotati e puliti possono essere smaltiti attraverso il sistema di riciclaggio.

**FORNITURA:**

1-litro flacone:	12 pezzi in cartone
5-litri tanica:	2 pezzi in cartone