

operated by  
Stone & Design  
Via Stazione 155  
39057 Appiano (BZ)  
Tel. 0335-273624  
www.moellerstonecare.eu  
a.bagnara@moellerstonecare.eu



# MOELLER STONE CARE Italy

Pagina 1 di 2

## SCHEDA TECNICA

### HMK® P307 Cera Pietra - cera lucidante

**DESCRIZIONE:** HMK® P307 è una speciale cera lucidante pronta per l'uso e contenente solvente, che ottimizza colore e struttura della pietra naturale e sintetica in ambienti interni, donando al pavimento una brillante lucentezza.

**CARATTERISTICHE:** HMK® P307 intensifica colore e struttura, impreziosendo l'aspetto estetico della pietra naturale e sintetica e riducendo la penetrazione di sporco e umidità. La lucidatura successiva conferisce alla superficie una brillante lucentezza.

HMK® P307 è resistente al normale sporco domestico e l'effetto cera rimanente dopo l'asciugatura è innocuo per la salute.

**SETTORI D'IMPIEGO:** HMK® P307 è adatto al primo trattamento e al rinnovamento di vecchi rivestimenti opachi e spenti in pietra naturale e sintetica, come, p.e., marmo, pietra calcarea, solnhofener, travertino, ardesia, dolomia, quarzite, granito, gneis, migmatite, pavimenti alla veneziana, agglomerato di cemento e di marmo, piastrelle non smaltate, ecc. in ambienti interni.

**DURATA:** la durata del prodotto applicato dipende dalla sollecitazione della superficie, così come da una corretta e periodica pulizia di mantenimento. Solitamente, HMK® P307 ha una durata di alcuni mesi e può essere rinnovato in caso di necessità.

**SOTTOFONDO:** in caso di lavorazione di superfici appena posate, attendere un tempo sufficiente per l'asciugatura, affinché l'umidità possa fuoriuscire dal sottofondo (max. umidità residua, da 2 a 4%). Spegnerne per tempo il riscaldamento a pavimento. La superficie da trattare deve essere fredda, pulita, asciutta, priva di macchie e assorbente.

Per una preventiva pulizia a fondo si consiglia HMK® R155 Determultiuso - senza acidi.

Dopo tale pulizia, attendere almeno 1 a 2 giorni, affinché si asciughi l'umidità (max. umidità residua, da 2 a 4%).

Trattare dapprima una piccola area per verificare l'adeguatezza del prodotto e la quantità necessaria.

**IMPIEGO:** applicare abbondantemente e uniformemente HMK® P307 con un panno morbido o un mocio a pelo corto sul sottofondo e lasciare asciugare completamente. Infine, lucidare la pellicola opaca e biancastra a mano con un panno morbido oppure a macchina con pelle d'agnello o una pattina bianca. In presenza di superfici lucide, applicare solo uno strato sottile di HMK® P307, mentre su rivestimenti particolarmente assorbenti o con una ridotta lucentezza, ripetere il trattamento.

**PRECAUZIONI:** non trattare gomma, plastica, superfici smaltate e non resistenti ai solventi, legno cerato o verniciato. Proteggere superfici, pareti, vetri e arredi da non sottoporre a trattamento.

**TEMPERATURA DI LAVORAZIONE:** la temperatura ideale della superficie da trattare è compresa tra +12° e +25°C.

**TEMPO DI ASCIUGATURA:** da ca. 20 a 30 minuti, in base alla temperatura ambiente e all'aerazione. Durante questo lasso di tempo, non calpestare la superficie.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** gli attrezzi da lavoro possono essere puliti con HMK® R799, nitrodiluyente o lavati con acqua fresca additivata con HMK® R155 Determultiuso - senza acidi.

**AVVERTENZE:** a una temperatura inferiore ai +5°C, HMK® P307 diventa torbido e più denso, un effetto che sparisce a temperature più elevate, rendendo il prodotto nuovamente adatto all'uso, senza comprometterne la qualità.

**RESA:** in base al materiale e alla lavorazione della superficie, da ca. 10 a 20 m<sup>2</sup>/litro.

**MAGAZZINAGGIO:** nel recipiente originale, si conserva per 2 anni in luogo fresco e asciutto a una temperatura max. di +25°C. Esaurire rapidamente i recipienti danneggiati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Osservare le norme di legge in merito allo stoccaggio di questo prodotto.

**DATI TECNICI:** forma: liquida  
colore: incolore  
odore: caratteristico

**ELIMINAZIONE:** HMK® P307 può essere eliminato con HMK® R155 Determultiuso - senza acidi e/o HMK® R154 Dissolfix - acqua idrosolubile.

**SUGGERIMENTI PER LA CURA:** in caso di perdita d'efficacia, HMK® P307 può essere applicato nuovamente. Per la pulizia periodica di mantenimento si consiglia HMK® P324 Sapone Pietra - cura corrente, mentre per il ripristino della lucentezza impiegare occasionalmente HMK® P319 Cera Polish per Marmi e Granito

**SICUREZZA:** osservare le consuete misure precauzionali per l'uso di prodotti chimici. I nostri prodotti sono classificati e contrassegnati in conformità con le norme CE (scheda tecnica di sicurezza).

Aerare bene i locali chiusi. Prima dell'inizio dei lavori, allontanare generi voluttuari e alimenti. Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA

Questa scheda tecnica ha il solo scopo di offrire consigli non vincolanti. Si consiglia di adeguare i dati sulla lavorazione dei nostri speciali prodotti alle condizioni locali e ai materiali impiegati. Trattare dapprima una piccola area per verificare l'adeguatezza del prodotto e la quantità necessaria. Durante la lavorazione dei nostri speciali prodotti, osservare anche la scheda tecnica di sicurezza in conformità con l'articolo 31 della norma 1907/2006/CE.

